

Relatório de ensaio

Descrição do ensaio:

Ensaio de rasgamento conforme ISO 34

Empresa:

Técnica Industrial Oswaldo Filizola Ltda.


Operador:

Tiago Ranalli

Data:

09/04/2009 15:19:24

Resultados do ensaio



Parâmetros por ensaio

	Ensaio 1	Ensaio 2	Ensaio 3	Ensaio 4
Espessura [mm]	2,000	2,000	2,000	2,000
Res. ao rasgamento [N/ mm]	3,310	3,187	3,236	3,408

Estatísticas entre ensaios

	Média	Desvio Padrão	Variância	Mediana
Espessura [mm]	2,000	0,000	0,000	2,000
Res. ao rasgamento [N/ mm]	3,285	0,096	0,009	3,273

Estatísticas por ensaio

	Média	Desvio Padrão	Variância	Mediana
Ensaio 1	5,676	1,987	3,948	6,521
Ensaio 2	5,612	1,630	2,658	6,203
Ensaio 3	5,657	1,704	2,905	6,423
Ensaio 4	6,105	1,777	3,157	6,767

Observação:

Data prod. borracha: 13/02/2009 /Tipo do corpo de prova: Borracha Nitrilica 70 Shore

Observação:

Temp. ensaio: 24°C

DynaView ©2005 - 2009